

VIVALDI ASSOLO



Это минеральная штукатурка с эффектом полированного камня, для интерьера и экстерьера, состоящая из гашеной извести и отборной мраморной крошки средней фракции.

VIVALDI ASSOLO может использоваться в качестве основы для нанесения VIVALDI STUCKY. Продукт поставляется в белом цвете и может быть заколерован.

КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется в белом цвете и может быть заколерован в соответствии с формулами представленными в рецептах брошюры VIVALDI ARMONIE DI COLORE.

Добавить колорант VIVALDI ESSENZE DI COLORE в VIVALDI ASSOLO и перемешивать дрелью до тех пор, пока масса не получит однородный окрас. Штукатурку можно использовать сразу же после перемешивания. VIVALDI COLOURING SYSTEM состоит из 12 цветов эссенции, предварительно фасуется в упаковке 150 мл, 50 мл и 1/3 из 50 мл, которые позволяют получить 243 цветовых оттенка и различных эстетических эффектов предложенных линией VIVALDI.

ЦВЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Цвета представленные в брошюре VIVALDI ARMONIE DI COLORE были сфотографированы и должны рассматриваться как ориентировочные. VIVALDI ASSOLO может применяться для экстерьера, но только по рецептам со значком ☒

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед применением VIVALDI ASSOLO, убедитесь, что поверхность сухая, чистая без пыли и отслоений. Пыльные и сильно впитывающие поверхности (меловые поверхности, старые расслаивающиеся штукатурки и т.д.) обработать подходящим грунтом и соблюдать правила по нанесению:

- На новое подготовленное покрытие можно наносить сразу.
- На гипсовых, гипсокартонных, а также на участках со следами старой краски необходимо применять один или несколько слоев силикатного грунта VIVALDI ACCORDI глубокого проникновения или высоко-адгезионной базы VIVALDI PRELUDIO для получения однородного основания равномерной впитываемости и качественной адгезии VIVALDI ASSOLO к поверхности.
- На неподготовленную поверхность нанести один или более слоев гладкой VIVAPIU RASIT или VIVAPIU RASANTE MINERALE, соблюдая рекомендуемую шероховатость поверхности. В случае если эти поверхности так же будут иметь участки со следами старой краски, необходимо нанести слой VIVALDI ACCORDI или VIVALDI PRELUDIO. VIVALDI ASSOLO наносится венецианской кельмой или шпателем из нержавеющей стали в два или более слоев.

VIVALDI ASSOLO



Полированный эффект достигается при нанесении последнего слоя, прежде чем он окончательно высохнет.

Для облегчения работы, рекомендуется наносить последний слой прежде чем предыдущий полностью высохнет (свежий по свежему).

VIVALDI ASSOLO может использоваться в качестве основы для нанесения VIVALDI STUCKY, штукатурка колеруется в тот же цвет что и финишное покрытие, либо не колеруется для создания контраста согласно пожеланиям. Чтобы избежать видимых стыков, штукатурку необходимо наносить от угла до угла. Работать при температуре от 10 до 30°C, при относительной влажности не более 85%. Обработанная поверхность должна быть защищена от попадания воды первые 48 часов после того, как полностью просохнет в зависимости от климатических условий.

ЗАЩИТА И ЧИСТКА

В интерьере, чтобы защитить и увеличить блеск VIVALDI ASSOLO, нанести в качестве защитного слоя VIVALDI LIXIA, смесь натурального воска и марсельского мыла.

Избегайте использования VIVALDI LIXIA в местах где может скапливаться вода.

Для очистки VIVALDI ASSOLO используйте специальное средство VIVASTILE RAVIVVA с жирорастворяющим и впитывающим действием, для того чтобы легко удалить сильно въевшуюся грязь.

РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от впитывающей способности поверхности, количества наносимых слоев. В среднем расход составляет 1-1,2 кг/ кв.м. в два слоя и 1,2-1,5 кг/кв.м. в три слоя.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Все продукты La Calce Del Brenta линии VIVALDI соответствуют ограничениям VOC (Volatil Organic Compounds), введенные с 2010 года по Европейской директиве 2004/42 / CE.

Это технические данные основаны на наших исследованиях и опыте.

Мы можем гарантировать только качество нашей продукции, условия её использования не всегда находится под нашим контролем.

Местные розничные торговцы, вместе с нашим техническим отделом, в вашем распоряжении, чтобы решить возможные проблемы, связанные использованием нашей продукции.

VIVALDI ASSOLO

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Чувствителен к замораживанию.

Хранить в сухом помещении.

Максимальный срок хранения в герметичной упаковке 12 мес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полированное покрытие на новой подготовленной поверхности.

Структуры не участвующие в работе (двери, окна и т.д.) должны быть защищены. Поверхности должны быть в подходящем состоянии для нанесения штукатурки и должны быть предварительно обработаны соответствующим образом (ровные, зачищенные, без пыли). Полированное покрытие будет получено при нанесении как минимум двух слоев штукатурки из гашёной извести с сухим остатком 50% иотборным микрорамором VIVALDI ASSOLO фабрики “La Calce Del Brenta”. Нанесение производится с помощью венецианской кельмы или шпателя из нержавеющей стали. Последний слой полируется .